



Standocryl

VOC-Express-Klarlack

VOC Express Clear

- **Trasparente VOC di alta qualità per verniciature parziali o totali**
- **Essiccazione molto rapida**
- **Buona lucidabilità**
- **Flessibilità in applicazione e in essiccazione**



Descrizione

Tecnica:

- Sistema VOC 3:1
- 1 mano di lavorazione
- Essiccazione forzata
15-30 min / 50-60°C temperatura oggetto

Standocryl VOC-Express-Klarlack

Supporto:

- Standohyd Basecoat

Pretrattamento / pulizia:



Per informazioni sulla preparazione dei supporti vedi sistema di verniciatura S1




Nel caso in cui la maschera protettiva personale non sia prescritta dalla legge, è comunque da noi consigliata. Fare riferimento alla scheda di sicurezza.

Consigli per l'uso:

- Riparazione spot/pannello
Stadox VOC Härter 10-20 e
VOC Spezial Verdünnung
- Verniciatura parziale
Stadox VOC Härter 20-25 /
VOC Härter 25-30 e VOC Verdünnung
/ VOC Verdünnung lang
- Verniciatura completa
Stadox VOC Härter 30-40 e
VOC Verdünnung lang

Applicazione:



3:1 con
catalizzatore Stadox VOC
Potlife 65-70 min/18-22°C




10% diluenti Stadox VOC
19-22 sec / DIN 4 mm / 20°C
49-61 sec / ISO 4 mm / 20°C



Compliant 1,2 - 1,4 mm
2,0 - 2,5 bar pressione al calcio
0,5 + 1 = 45 - 55 micron



HVLP 1,3 - 1,4 mm
0,7 bar pressione di atomizzazione
0,5 + 1 = 45 - 55 micron



5-10 min / 18-22°C appassimento finale



Essiccazione ad aria sera mattina / 18-22°C
o 15-30 min/50-60°C temperatura oggetto
dipende da catalizzatore e diluente usati



Onde corte 10-15 min
(vedi sistema di verniciatura Stadox S10)

Standocryl VOC-Express-Klarlack

Punto di infiammabilità:

- 39°C / 102,2°F

Peso specifico:

- 0,974 g/cm³

Residuo secco

(senza diluizione):

- 54,7 peso %
- 48,0 volume %

VOC (2004/42/EC):

2004/42/IIB(d)(420)420

Il limite VOC europeo per questo prodotto (categoria prodotto: IIB.d) pronto all'uso è max 420g/lit. Il contenuto di VOC di questo prodotto pronto all'uso è max 420 g/l.

Resa

teorica:

- circa 10 qm/l per 50 micron di spessore del film secco

Pulizia degli apparecchi:

Dopo l'uso pulire con Standox Reinigungsverdünnung.

Indicazioni importanti:

- Standocryl VOC-Express-Klarlack può essere sopraverniciato entro 24 ore senza carteggiatura intermedia.
- Attendere ulteriore tempo per preriscaldare alla temperatura del pannello.
- Miscelare solo con catalizzatori e diluenti Standox VOC.
- Per i migliori risultati, la temperatura del prodotto deve essere superiore a 20°C.

Gli smalti 2K reagiscono con l'umidità. Pertanto tutte le attrezzature non devono contenere umidità. I prodotti vernicianti pronti per l'applicazione che contengono isocianati possono avere un effetto irritante sulle mucose - in particolare sugli organi respiratori - e determinare reazioni di ipersensibilità. Evitare i vapori o nebbie di spruzzatura, sussiste il pericolo di una sensibilizzazione. Per l'impiego di prodotti vernicianti contenenti isocianato bisogna attenersi a tutte le misure previste per i prodotti vernicianti contenenti solventi. Evitare l'inalazione di nebbia di spruzzatura e di vapori. Le persone allergiche, asmatiche nonché predisposte a malattie delle vie respiratorie non sono indicate per l'esecuzione di lavori con prodotti vernicianti contenenti isocianati.

Solo per uso professionale. Le informazioni fornite nella presente sono state attentamente selezionate e preparate da noi. Sono basate sulla nostra migliore conoscenza sull'argomento alla data di emissione. Le suddette informazioni hanno mero scopo informativo. Non ci assumiamo alcuna responsabilità in merito alla correttezza, accuratezza e completezza. E' responsabilità dell'utilizzatore verificare le informazioni con riferimento all'aggiornamento ed all'utilizzabilità per gli scopi che l'utilizzatore di propone. La proprietà intellettuale inerente alle summenzionate informazioni, ivi incluso brevetti, marchi, copyrights, è protetta. Tutti i diritti sono riservati. Tutto il materiale inerente alla sicurezza e gli avvisi sull'etichetta devono essere rispettati. Ci riserviamo di modificare o di cessare l'operatività di tutto o di parte delle informazioni in qualsiasi momento a nostra esclusiva discrezione senza alcun obbligo di preavviso e senza assunzione di responsabilità relativamente all'aggiornamento delle informazioni. Tutte le summenzionate regole saranno applicabili a futuri cambiamenti o modifiche.