



Standex SprayMax

Lackspray Mattschwarz

Spray Paint Matblack

- **Facile à appliquer**
- **Haut rendement**
- **Bonne opacité**
- **Facile à raccorder**



Description

Technique:

- 2 - 3 passes
- Séchage air 3 h / 18-22°C

Standex SprayMax Lackspray Mattschwarz

Support:

- SprayMax 1K Primer Filler
- SprayMax 1K Acrylic Filler
- Peinture durcie poncée

Préparation/ Nettoyage:



Pour la préparation du support, voir Système de mise en peinture Standox S1.




Utiliser les appareils à flux d'air. Se référer à la fiche de Données de Sécurité.

Application:

Raccords et pièces de rechange



2 - 3 = 30 - 40 micron



Sec hors-poussières 5 min / 18-22°C
Prêt à remonter 30 min / 18-22°C
Séchage air 3 h / 18-22°C



Onde courte 3 min (50%)

Standex SprayMax Lackspray Mattschwarz

Point éclair:

- -4°C / 24,8°F

Poids spécifique:

- 0,80 g/cm³

Extrait sec

(sans ajout de diluant):

- 19,2 % en poids
- 8,7 % en volume

VOC (2004/42/EC):

2004/42/II B(e)(840)670

La valeur limite dans l'Union Européenne pour ce produit (catégorie produit II B.e) dans sa forme prêt à l'emploi est au maximum de 840 g/L de COV. Le contenu COV de ce produit prêt à l'emploi est maxi 670 g/l.

Pour utilisation professionnelle uniquement! Les Informations contenues dans la présente documentation ont été soigneusement sélectionnées et réunies par nos soins. Ces informations ont été élaborées en fonction de l'état de nos connaissances à la date en question. Les Informations sont données uniquement à titre indicatif. Nous ne garantissons ni leur exactitude, ni leur précision, ni leur exhaustivité. C'est à l'utilisateur de vérifier si ces Informations sont d'actualité et mises à jour et si elles conviennent à l'utilisation qu'il veut en faire. La propriété intellectuelle relative à ces Informations, notamment brevets, marques et droits d'auteurs, est protégée. Tous droits sont réservés. Les Fiche de Données de Sécurité et Mises en garde pour le Matériel figurant sur l'étiquette du produit doivent être observées. Nous nous réservons le droit de modifier et/ou de ne plus fournir une partie ou l'ensemble de ces Informations à tout moment et à notre entière discrétion, sans notification préalable, et n'assurons aucune responsabilité concernant leur mise à jour. Toutes les règles décrites dans cette clause s'appliqueront pour tout changement ou amendement futur.