



Standex SprayMax

Lackspray Mattschwarz

Spray Paint Matblack

- **Facilità di applicazione**
- **Resa elevata**
- **Buona copertura**
- **Facilità di sfumatura**



Descrizione Tecnica:

- 2 - 3 mani di spruzzo
- Essiccazione ad aria 3 ore / 18-22°C

Stadox SprayMax Lackspray Mattschwarz

Supporto:

- SprayMax 1K-Füllprimer
- SprayMax 1K-Acrylfüller
- Verniciatura indurita carteggiata

Pretrattamento / pulizia:



Per informazioni sulla preparazione dei supporti vedi sistema di verniciatura S1




Nel caso in cui la maschera protettiva personale non sia prescritta dalla legge, è comunque da noi consigliata. Fare riferimento alla scheda di sicurezza.

Applicazione:

Riparazione a spot e parziale



2 - 3 = 30 - 40 micron



Fuori polvere 5 min / 18-22°C
Pronto per il montaggio 30 min / 18-22°C
Essiccazione ad aria 3 ore / 18-22°C



Onde corte 3 min (50%)

Standex SprayMax Lackspray Mattschwarz

Punto di infiammabilità:

- -4°C / 24,8°F

Peso specifico:

- 0,80 g/cm³

Residuo secco

(senza diluizione):

- 19,2 peso %
- 8,7 volume %

VOC (2004/42/EC):

2004/42/II B(e)(840)670

Il limite VOC europeo per questo prodotto (categoria prodotto: II B.e) pronto all'uso è max 840 g/l. Il contenuto di VOC di questo prodotto pronto all'uso è max 670 g/l.

Solo per uso professionale. Le informazioni fornite nella presente sono state attentamente selezionate e preparate da noi. Sono basate sulla nostra migliore conoscenza sull'argomento alla data di emissione. Le suddette informazioni hanno mero scopo informativo. Non ci assumiamo alcuna responsabilità in merito alla correttezza, accuratezza e completezza. E' responsabilità dell'utilizzatore verificare le informazioni con riferimento all'aggiornamento ed all'utilizzabilità per gli scopi che l'utilizzatore di propone. La proprietà intellettuale inerente alle summenzionate informazioni, ivi incluso brevetti, marchi, copyrights, è protetta. Tutti i diritti sono riservati. Tutto il materiale inerente alla sicurezza e gli avvisi sull'etichetta devono essere rispettati. Ci riserviamo di modificare o di cessare l'operatività di tutto o di parte delle informazioni in qualsiasi momento a nostra esclusiva discrezione senza alcun obbligo di preavviso e senza assunzione di responsabilità relativamente all'aggiornamento delle informazioni. Tutte le summenzionate regole saranno applicabili a futuri cambiamenti o modifiche.