



ALLGEMEINE INFORMATIONEN:

8-114 Scratch Resistant Fast Repair Klarlack ist ein schnell trocknender, kratzbeständiger Polyurethan-Klarlack. Dieser Klarlack wird in Nass-in-Nass-Technik aufgetragen, wobei keine Ablüftzeit zwischen den Spritzgängen nötig ist. 8-114 bietet hervorragende Kratzbeständigkeit gegenüber Waschanlagenbürsten. Der Klarlack bietet außerdem sehr kurze Trocknungszeiten bei 20 °C und extrem kurze Trocknungszeiten bei 40 bis 60 °C im Vergleich zu herkömmlichen Klarlacken. 8-114 ist sehr einfach zu verwenden, hat ein fantastisches Aussehen sowie hervorragende Glanz und Verlaufeigenschaften. Zum Auftragen auf WaterBase 900+ Serie und BeroBase 500 Serie, für Personenfahrzeuge (PKW) geeignet.



INHALTSSTOFFE:

8-114	Scratch Resistant Fast Repair Klarlack
8-430	HS420 Härter Extra Kurz
8-440	HS420 Härter Kurz
8-450	HS420 Härter Medium
8-460	HS420 Härter Lang



SUBSTRATE:

Basislack der WaterBase 900+ Serie
 Basislack der BeroBase 500-Serie



OBERFLACHEVORBEREITUNG:

* Basislack sollte vollständig complet trocken sein



MISCHVERHÄLTNIS:

5 : 1 Klarlack: HS420 Härter



Verarbeitungsverkosität:

12-14 sec
 Din 4 20°C



SPRITZPISTOLENKONFIGURATION:

	Düsengröße (mm)	Luftdruck bar/psi
HVLP	1,3 - 1,5	1,5 -1,8 / 22 - 26
HE	1,3 - 1,5	1,5 -1,8 / 22 - 26



ANWENDUNG:

2 Schichten
 Kein Ablüften zwischen den Schichten, zwei vollständige, nasse Schichten auftragen
 35 - 45 microns / 1.4 - 1.8 mil



VERARBEITUNGSZEIT bei 20 °C

60 Minuten



AUSLÜFTZEIT bei 20 °C

Kein Ablüften



TROCKNUNGSZEITEN:

	Härter	Ablüften (Min.)	Staubfrei (Min.)	Griffest (Min.)	Polierbar (Min.)
Lufttrocknung 20 °C	8-430	x	20	45	60
	8-450	x	25	75	90
40 °C *Aushärten	8-430	x	x	5 min	nach dem Abkühlen
	8-450	x	x	8 min	nach dem Abkühlen
60 °C *Aushärten	8-430	x	x	3 min	nach dem Abkühlen
	8-450	x	x	5 min	nach dem Abkühlen

* Bei allen Trockenzeiten wird von einer Standardlackierung & von -Spritzkabinenbedingungen ausgegangen und die Trockenzeiten gelten ab dem Zeitpunkt, dass der Lack die Objekttemperatur erreicht hat.



REINIGUNG:

1-051 Pistolenreiniger

Physikalische Daten:

EU-Verordnungen		
VOC-Kategorie	2004/42/IIIB(e)(840)445	
Produktunterkategorie (gemäß Richtlinie 2004/42/EG) und max. VOC-Anteil (ISO 11890-1/2) des gebrauchsfertigen Produkts	II/B/e. Speziallacke – Alle Typen. EU-Grenzwerte: 840g/l. (2007) Das Product enthält maximal 445 g/l VOC.	
Chemische Basis	2-Komponenten-Hydroxycopolymerharze	
Physikalische Eigenschaften	Viskosität	12-14 Sek. /Din4/20 °C
	Spezifisches Gewicht (g/l)	0,962
	Siedepunkt geschlossener Tiegel	15 °C
	Vol. % Feststoffe	34
	Sparsamkeit	7 m ² /l/50 µm
	Glanz	Hochglanz
	Farbe	Klar

AUFBEWAHRUNG / HALTBARKEIT:

Mindestens 2 Jahre

(Bei normalen Lagerbedingungen und in ungeöffneten Dosen)



Geeigneten Atemschutz verwenden (Atemschutzgerät empfohlen).

Die Daten auf diesem Datenblatt sind typische Werte. Da Anwendungsvariablen einen erheblichen Einfluss auf die Leistung des Produkts haben, sollten diese Angaben nur als allgemeine Richtschnur aufgefasst werden. Valspar übernimmt keine Verpflichtung oder Haftung für die Nutzung dieser Informationen. SOFERN VALSPAR KEINE ANDERSLAUTENDEN SCHRIFTLICHEN VEREINBARUNGEN TRIFFT, ÜBERNIMMT VALSPAR KEINE GARANTIE, WEDER AUSDRÜCKLICH NOCH STILLSCHWEIGEND, EINSCHLIESSLICH DER GARANTIE IN BEZUG AUF DIE MARKTGÄNGIGKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK ODER BEZÜGLICH DES NICHTVERSTOSSES GEGEN PATENTRECHTE. VALSPAR ÜBERNIMMT KEINE HAFTUNG FÜR BESONDERE, NEBEN- ODER FOLGESCHÄDEN.

Ihr einziges Rechtsmittel bei einem Mangel an diesem Produkt ist, nach unserem Ermessen, der Ersatz des mangelhaften Produkts bzw. eine Rückerstattung des Kaufpreises. © 2012 The Valspar Corporation. Alle Rechte vorbehalten.

valspar