

Topspeed

Zusätze


09/12/2020

L1.08.04

BESCHREIBUNG

Lesonal Topspeed ist ein spezieller Trocknungsbeschleuniger für Lesonal 2k Uni Mischlack HS420, Lesonal 2k 420 Klarlack und Lesonal 2k HS Extra Klarlack. Er verkürzt die An- und Durchtrocknung der oben genannten Produkte erheblich. Durch die geringe Zugabe Menge von Topspeed entsteht keine negative Veränderung der Viskosität und Deckkraft.

Mischungs-
verhältnis



500 ml spritzfertig

2K HS Extra Clear

Bis maximal 3


Verschlusskappen auf spritzfertiges Material.

(Verschlusskappe dient zum verschließen von Topspeed)

Verarbeitung

Zugabe von 1- 3 Verschlusskappen zu dem in Gruppe A genannten spritzfertigen Produkten

Mischungs-
verhältnis



Topcoat HS 420 5

HS Hardener 420 2

Topspeed 1

Verarbeitung

Topspeed ersetzt den Reducer 420 in Topcoat HS 420 im selben Mischungsverhältnis.



1000 ml spritzfertig

2K HS Fast Clear 420

2K HS Premium Clear 420

+ 20 gr Topspeed

Verarbeitung

zu der spritzfertigen Mischung von 1000ml werden 20 Gramm Topspeed hinzugefügt.

Schutzausrüstung



Geeigneten Atemschutz verwenden

Akzo Nobel Car Refinishes empfiehlt die Verwendung einer Atemschutzmaske mit Frischluftzufuhr.

Topspeed

Zusätze

09/12/2020

L1.08.04

BESCHREIBUNG

Lesonal Topspeed ist ein spezieller Trocknungsbeschleuniger für Lesonal 2k Uni Mischlack HS420, Lesonal 2k 420 Klarlack und Lesonal 2k HS Extra Klarlack. Er verkürzt die An- und Durchtrocknung der oben genannten Produkte erheblich.

Durch die geringe Zugabe Menge von Topspeed entsteht keine negative Veränderung der Viskosität und Deckkraft.

PRODUKT & ZUSÄTZE

Produkt Lesonal Topspeed

Rohstoffbasis Spezielle Additive

Trockenzeiten

Staubtrocken		20°C	60°C
	HS Topcoat 420	40 min	10 min
	2K HS Extra Clear	15 min	5 min
	2K HS Fast Clear 420	-	8 min
	2K HS Premium Clear 420	-	13 min

Hantierbar		20°C	60°C
	HS Topcoat 420	6,0 Std.	20 min
	2K HS Extra Clear	2,5 Std.	12 min
	2K HS Fast Clear 420	-	15 min
	2K HS Premium Clear 420	-	25 min

Topspeed

Zusätze

09/12/2020

L1.08.04

Akzo Nobel Coatings GmbH Kruppstraße 30 D-70469 Stuttgart Tel: +49 (0)711 8951 - 0	Akzo Nobel Coatings GmbH Aubergstraße 7 A-5161 Elixhausen Tel: +43 (0)662 48989 - 250	Akzo Nobel Car Refinishes AG Adetswilerstrasse 4 CH-8344 Bäretswil Tel: +41 (0)44 931 44 44
<p>NUR FÜR DEN PROFESSIONELLEN EINSATZ MIT GEEIGNETER HSE AUSTRÜSTUNG:</p> <p>Wichtiger Hinweis: Es wurde bei den Informationen in diesem Datenblatt nicht beabsichtigt, dass sie in jedem Detail erschöpfend sind. Sie beruhen auf dem gegenwärtigen Stand unseres Wissens und auf den gegenwärtig gültigen Gesetzen: Jeder, der das Produkt für eine andere außer der im technischen Datenblatt angegebenen Verwendung einsetzt, ohne vorher eine schriftliche Bestätigung der Eignung des Produktes für diesen Zweck von uns erhalten zu haben, handelt auf eigene Gefahr. Es liegt immer in der Verantwortung des Anwenders, alle notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, damit die im Bereich des Anwenders gültigen Gesetze und Verordnungen erfüllt werden. Vor dem Einsatz muss das Materialdatenblatt und/oder das Technische Datenblatt (je nach Verfügbarkeit) für dieses Produkt gelesen werden. Jede Empfehlung oder Erklärung, die von uns über das Produkt gemacht wird (in diesem Datenblatt oder anderweitig), wird gemäß unserem aktuellen Wissensstand gegeben. Qualität oder Zustand des Untergrundes und weitere Faktoren können die Verwendung und Applikation des Produkts beeinflussen. Deshalb übernehmen wir keinerlei Haftung über die Leistung des Produkts bzw. für jeden Verlust oder Schaden, der sich aus der Verwendung des Produkts ergibt, es sei denn, wir haben ausdrücklich unser schriftliches Einverständnis gegeben. Alle gelieferten Produkte und erteilten technische Empfehlungen sind unseren Standardliefer- und Zahlungsbedingungen unterworfen. Fordern Sie eine Kopie dieses Dokuments an und überprüfen Sie es sorgfältig. Die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen sind von Zeit zu Zeit entsprechend weiterer Erfahrung und gemäß unseren Richtlinien Änderungen unterworfen. Es ist Aufgabe des Benutzers, vor der Verwendung des Produktes sicherzustellen, dass er die aktuellste Version dieses Datenblattes besitzt.</p> <p>In diesem Datenblatt erwähnte Markennamen sind Warenzeichen oder für AkzoNobel lizenziert. Zentrale: Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. www.lesonal.com</p>		