

STANDOX

2K-MS-Decklack

Finition 2K MS

- **Finition 2K MS procurant un brillant optimal et un beau rendu de la couleur**
- **Haute résistance mécanique et chimique**
- **Haute opacité**
- **Séchage rapide**



Description Technique :

- Mélanger
2:1 avec Standofleet 2K MS Hardener
- Séchage air une nuit / 18-22°C
- Séchage accéléré possible



Support:

Isoler les supports sensibles.

- Peinture durcie à cœur, poncée
- Standofleet 1K/2K Primers
- Standofleet 2K Filler

Préparation/Nettoyage :




Pour la préparation du support, voir le chapitre IT




Utiliser les appareils à flux d'air. Se référer à la fiche de Données de Sécurité.

Application:



2:1 avec Standofleet 2K MS Hardener

Durée de vie 3-4 h / 18-22°C



0-5% Standofleet 2K Thinner

20-25 s / DIN 4 mm / 20°C

53-72 s / ISO 4 mm / 20°C



Buse 1,4 - 1,6 mm

Pression 3 - 4 bar

2 passes = 40 - 60 micron



HVLP 1,4 - 1,6 mm

Pression de pulvérisation 0,7 bar

2 passes = 40 - 60 micron



Buse 0,8 - 1,3 mm

Pression de pulvérisation 3 - 4 bar

Pression produit 0,8 - 1,3 bar

2 passes = 40 - 60 micron

Pompe à membrane :

Buse 0,8 - 1,3 mm

Pression 3 - 6 bar

Airless:

Buse 0,23 - 0,33 mm


Pression produit 50 - 200 bar

2 passes = 40 - 60 micron

Airmix:

Buse 0,23 - 0,28 mm

Pression 90 - 160 bar



5 - 10 min / 18-22°C évaporation intermédiaire



25-30 min / 60-65°C température support
ou

Séchage air une nuit / 18-22°C



Point éclair :

- 24 - 25°C / 75,2 - 77,0°F

Poids spécifique:

- 1,00 - 1,28 g/cm³

Extrait sec

(sans ajout de diluant):

- 53,6 - 65,8 % en poids
- 46,9 - 49,7 % en volume

Rendement théorique:

- 8,6 m²/l pour une épaisseur de film sec de 50 microns

Nettoyage du matériel:

Après utilisation, nettoyer avec Standox Cleaning Thinner.

Recommandations importantes:

- Pour utilisation professionnelle uniquement !
- Lors d'application Airless / Airmix / électrostatique nous conseillons d'utiliser la Finition Standofleet 2K MS avec Standofleet 2K Special Thinner.
- Il est nécessaire d'homogénéiser les teintes immédiatement après pesée et avant application.
- Pour les teintes de faible opacité il peut être nécessaire d'appliquer une couche supplémentaire après un temps d'évaporation de 10 min.
- Apte à l'application électrostatique (épaisseur du film de max. 60 micron et évaporation doivent être observées).

Les laques 2K réagissent à l'humidité. C'est pourquoi tous les appareils, les récipients de mélange, etc doivent absolument être secs. Les matériaux de revêtement prêts à l'emploi contenant des isocyanates peuvent provoquer une irritation des muqueuses - en particuliers - des voies respiratoires et déclencher des réactions d'hypersensibilité. En cas d'inhalation de vapeurs ou d'aérosols, il y a danger de sensibilisation. Lors de la manipulation des peintures contenant des isocyanates, il est nécessaire d'observer les mêmes précautions que celles prévues pour les peintures contenant des solvants. En particulier, les aérosols et les vapeurs ne doivent être inhalés. Les personnes allergiques, asthmatiques ou sujettes à des affections des voies respiratoires ne doivent pas être employées à des postes de travail en contact avec des produits contenant des isocyanates.

Pour utilisation professionnelle uniquement! Les Informations contenues dans la présente documentation ont été soigneusement sélectionnées et réunies par nos soins. Ces informations ont été élaborées en fonction de l'état de nos connaissances à la date en question. Les Informations sont données uniquement à titre indicatif. Nous ne garantissons ni leur exactitude, ni leur précision, ni leur exhaustivité. C'est à l'utilisateur de vérifier si ces Informations sont d'actualité et mises à jour et si elles conviennent à l'utilisation qu'il veut en faire. La propriété intellectuelle relative à ces Informations, notamment brevets, marques et droits d'auteurs, est protégée. Tous droits sont réservés. Les Fiche de Données de Sécurité et Mises en garde pour le Matériel figurant sur l'étiquette du produit doivent être observées. Nous nous réservons le droit de modifier et/ou de ne plus fournir une partie ou l'ensemble de ces Informations à tout moment et à notre entière discrétion, sans notification préalable, et n'assurons aucune responsabilité concernant leur mise à jour. Toutes les règles décrites dans cette clause s'appliqueront pour tout changement ou amendement futur.