

Standoflex Mastic Plastique U1030 Noir

Standoflex Mastic Plastique Noir U1030 est conçu pour éliminer les défauts superficiels mineurs tels que les marques ou éraflures, sur la plupart des pièces automobiles en plastique extérieures. Il est fourni sous la forme d'un kit incluant un durcisseur.

- Facile à appliquer et à poncer.
- Produit une surface lisse et exempte de pores.
- Adhère à la plupart des pièces en plastique extérieures des automobiles.
- Offre une grande flexibilité après le séchage.



Mastic polyester noir.




Standoflex Mastic Plastique U1030 Noir


Préparation - application du produit STANDARD



Il est fortement recommandé d'utiliser l'équipement de protection individuelle approprié pendant l'application pour éviter l'irritation de la peau et des yeux.



Réparations des pièces automobiles extérieures en plastique, nettoyées et poncées
Supports polyester renforcés de fibre de verre, exempts d'agents de démoulage, poncés et nettoyés.
Il est préférable d'utiliser une Impression Plastique pour obtenir les meilleures propriétés. Une couche, désolvatation de 10 minutes à 18-22°C
Pièces en plastique neuves courantes à l'extérieur des véhicules, étuvage 60 min. à 60-65°C / pré-nettoyage au tampon ultra-fin imbibé de nettoyant plastique / nettoyage final avec un chiffon imprégné de nettoyant plastique.



Mastic

Poids

100

U1030

Durcisseur

Poids

2

BPO White



Durée de vie du mélange à 20°C: 4 min - 6 min



Appliquer un film lisse immédiatement après le mélange, éviter d'emprisonner de l'air.



20 °C

60 - 65 °C


BPO WHITE

30 min

15 min



P120 - P240
P120 - P240



2K Apprêt Elastifié

Conforme COV

2004/42/IIB(b)(250) 240: La valeur limite de la CE pour ce produit (catégorie de produit: IIB(b)) sous forme prêt à l'emploi est au maximum de 250 g/l de COV. Le contenu de COV de ce produit sous forme prêt à l'emploi est au maximum de 240 g/l.

Standoflex Mastic Plastique U1030 Noir

Produits

Standoflex Mastic Plastique U1030 Noir

BPO HARDENER WHITE

Nettoyer après utilisation avec un nettoyant solvanté.



Remarques

- Ne pas ajouter plus de durcisseur que la quantité recommandée afin d'éviter saignement et détournement.
- Ne pas appliquer sur un primaire 1K, une impression phosphatante ou des finitions acryliques thermoplastiques.
- Ne pas poncer à l'eau.
- Nettoyer soigneusement les supports automobiles en plastique endommagés, ensuite poncer les dommages superficiels au P120 - P180.
- La température de réaction doit être au minimum de +5°C.
- Pour obtenir de très bonnes propriétés d'adhérence, il est préférable d'utiliser le primaire d'adhérence pour plastique avant l'application du mastic. 1 couche, désolvation 10 minutes.

Consulter la Fiche de Données de Sécurité avant utilisation du produit. Respecter les précautions d'emploi figurant sur l'emballage.

Tous les autres produits cités dans le système de réparation font partie de notre gamme Standox. Les propriétés du système ne seront pas valides si le produit est utilisé en combinaison avec tout autre produit ou additif n'appartenant pas à notre gamme Standox, sauf indication expressément mentionnée.

Pour utilisation professionnelle uniquement ! Les Informations contenues dans la présente documentation ont été soigneusement sélectionnées et réunies par nos soins. Ces Informations sont basées sur nos meilleures connaissances à la date d'édition. Les Informations sont données uniquement à titre indicatif. Nous ne garantissons ni leur exactitude, ni leur précision, ni leur exhaustivité. Il appartient à l'utilisateur de vérifier si ces Informations sont d'actualité et adaptées à l'usage qu'il veut en faire. La propriété intellectuelle relative à ces Informations, notamment brevets, marques et droits d'auteurs, est protégée. Tous les droits sont réservés. Les indications relatives aux Fiches de Données de Sécurité et phrases risques mentionnées sur les étiquettes doivent être observées. Nous pouvons modifier et/ou supprimer tout ou partie de ces Informations et cela, à notre entière discrétion sans information préalable et ne sommes pas tenus de les mettre à jour. Toutes les règles décrites dans cette clause s'appliqueront pour tout changement ou amendement futur.

