



1-7510 Apprêt Epoxy Blanc

APPLICATION



Rapport de mélange

: In Volume: 2 :1 (Apprêt:Durcisseur 1-70/ 1-7040); ajouter 15-20% Diluant.



Viscosité d'utilisation

DINCUP 4mm/20°C(70°F)

: Pistolet à air (sec) : 17-19

Pot sous pression (sec) : 17-19

Airless (sec) : 30-40

(*) Viscosité d'utilisation mouillé-sur-mouillé:15-17 sec.
Evaporation: Système mouillé-sur-mouillé:45 min.

Pour information Endurededores, Diluyentes y
Reglettes réferez à l'information relation (Technique de système)



Pistolet à gravité

Pistolet à aspiration

Pot sous pression

Airless

HVLP

HE

Ouverture Pistolet (mm)

1,6-1,8

1,6-1,8

1,1-1,4

0,009-0,011"/40°

1,3-1,5

1,3-1,8

Pression de pistolage (bars/psi)

3,5-4,5 / 51-65


3,5-4,5 / 51-65

3,5-4,0 / 51-58

160-200


Selon le fabricant

Selon le fabricant



Passages au pistolet / Épaisseur des couches

: 1-4 / 50-200µm 2.0-8.0mil)



Durée d'évaporation (min)

20°C/70°F : 10-20 (*)



Temps de séchage (min)

20°C/70°F : 16h

60°C/140°F : 1h

Obj.



Durée de vie en pot (min)

20°C/70°F : 24h



1-7510 Apprêt Epoxy Blanc



INFORMATION PRODUIT

Domaine d'application : Réparation de voitures particulières ; poids lourds.

Base chimique : Résines époxy de haute qualité.

Caractéristiques générales : Ce primaire époxy est un primaire à fort pouvoir obturant, présentant une bonne résistance aux agents chimiques. S'applique facilement au pistolet et se ponce sec comme mouillé. Système mouillé-sur-mouillé possible. Étant donné les variations importantes sur les parties en aluminium, veuillez contacter préalablement le fournisseur. Séchage : pour une épaisseur de couche supérieure à 80 µm, ne pas forcer le séchage.

Produits annexes : 1-70, 1-7040, 1-141 / 1-151 / 1-161

Propriétés physiques	Densité relative (kg/l)	: 1.546
	Point d'éclair	: Vase clos: 18.5°C (65.3°F)
	% vol. Solide	: 50
	Economy	: 9 m²/L/50 µm (2.0 mil)
	Brillance	: Mat
	Couleur	: Blanc.

Support : Vieille couche de laque nettoyée et poncée ou matériaux de base dans les systèmes nommés: - métal (acier-zinc ou aluminium); - polyester poncé.

Couche de fond : -

Matériel de finition : Tout les systèmes de De Beer.

Nettoyage accessoires : 1-051 Nettoyant au Pistolet

Stabilité de stockage (ans) : min. 2
(Dans des conditions normales de stockage et bidon non ouvert).