DE BEER REFINISH

Valspar b.v.
Zuiveringweg 89
8243 PE Lelystad
The Netherlands
tel: +31 (0)320 292200
fax: +31 (0)320 292201
www.de-beer.com

Fiche d'information Technique

47-49 2K Pâte à Matter

APPLICATION



Rapport de mélange : Référez à l'information Série 2000.



Viscosité d'utilisation : Pistolet à air (sec) : -
DINCUP 4mm/20°C(70°F) Pot sous pression (sec) : -
Airless (sec) : -
-



	Ouverture Pistolet (mm)	Pression de pistolage (bars/ psi)
Pistolet à gravité	-	-
Pistolet à aspiration	-	-
Pot sous pression	-	-
Airless	-	-
HVLP	-	Selon le fabricant
HE	-	Selon le fabricant

Passages au pistolet / Épaisseur des couches : - / -

Durée d'évaporation (min) **20°C/70°F** : -

Temps de séchage (min) **20°C/70°F** : -
60°C/140°F Obj. : -

Durée de vie en pot (min) **20°C/70°F** : -

Les spécifications techniques contenues dans cette publication sont basées sur nos connaissances actuelles et vous offrent, sans engagement, un aperçu des possibilités d'application.

DE BEER REFINISH

Valspar b.v.
Zuiveringweg 89
8243 PE Lelystad
The Netherlands
tel: +31 (0)320 292200
fax: +31 (0)320 292201
www.de-beer.com

Fiche d'information Technique

47-49 2K Pâte à Matter

INFORMATION PRODUIT

Domaine d'application : Spécialement conçu pour modifier le degré de brillance des laques 2K. Pour connaître la quantité de pâte à mater à ajouter, se reporter au paragraphe "Brillance". Mélanger ensuite avec le durcisseur adéquat, comme indiqué sur la fiche d'information technique de Série 2000.

Base chimique : Résine hydroxyacrylique de haute qualité avec silicates.

Caractéristiques générales : Additif matant. Brillant : selon la quantité et la couleur ajoutées. Pâte ajoutée = Degré de brillant - (60/60), 20 % = 50 – 70 % (brillant coquille d'oeuf), 30 % = 40 – 50 % (brillant satiné), 40 % = 0 – 10 % (mat). Conseil : si vous désirez utiliser un revêtement incolore maté, utilisez le revêtement incolore mat à 2 composants.

Produits annexes : Série 2000

Propriétés physiques	**Densité relative (kg/l)**	:	1.038
	Point d'éclair	:	Vase clos: 26°C (78.8°F)
	% vol. Solide	:	34
	Economy	:	9 m²/L/50 µm (2.0 mil)
	Brillance	:	
	Couleur	:	Transparent

Support : Référez à l'information Série 2000

Couche de fond : Référez à l'information Série 2000

Matériel de finition : Référez à l'information Série 2000

Nettoyage accessoires : 1-051 Nettoyant au Pistolet

Stabilité de stockage (ans) : min. 2

(Dans des conditions normales de stockage et bidon non ouvert).

Les spécifications techniques contenues dans cette publication sont basées sur nos connaissances actuelles et vous offrent, sans engagement, un aperçu des possibilités d'application.