

8-114 Scratch Resistant Vernis pour réparation rapide



INFORMATIONS GÉNÉRALES :

8-114 Scratch Resistant Vernis pour réparation rapide est un vernis transparent à base de polyuréthane séchant rapidement et résistant aux éraflures. Ce vernis transparent s'applique mouillé sur mouillé ; aucun temps d'évaporation n'est nécessaire entre les couches. Le Vernis 8-114 offre une résistance supérieure aux éraflures, notamment laissées par les brosses de carwash. Par rapport aux vernis transparent classiques, ce vernis transparent offre également des temps de séchage courts à 20°C et un temps de séchage aussi très court à 40-60°C. Le Vernis 8-114 est très facile à mettre en oeuvre. Il offre un aspect fini superbe, ainsi que des propriétés d'écoulement et d'uniformisation supérieures aux autres Vernis. Pour application sur WaterBase 900⁺ Series et BeroBase 500 Series, convient pour les voitures particulières.



COMPOSANTS :

8-114	Scratch Resistant Vernis pour réparation rapide
8-430	HS420 Durcisseur Très Rapide
8-440	HS420 Durcisseur Rapide
8-450	HS420 Durcisseur Médium
8-460	HS420 Durcisseur Lent



COUCHES DE FOND :

WaterBase 900⁺ Serie Couche de base
 BeroBase 500 Series couche de base



PRÉPARATION DE SURFACE:

* La couche de base doit être complètement sèche



RAPPORT DE MÉLANGE :

5 : 1 Vernis : HS420 Durcisseur



Viscosité d'application

12-14 sec
 Din 4 20°C



PARAMÉTRAGE DU PISTOLET :

	Diamètre de buse (mm)	Pression d'air bar/psi
HVLP	1,3 - 1,5	1,5 - 1,8 / 22 - 26
HE	1,3 - 1,5	1,5 - 1,8 / 22 - 26



APPLICATION :

2 couches :
 Pas d'évaporation entre les couches, appliquer deux couches mouillées complètes
 35 - 45 microns / 1.4 - 1.8 mil



DURÉE DE VIE EN POT à 20 °C / 68 °F

60 minutes



TEMPS D'ÉVAPORATION à 20 °C / 68 °F

Pas d'évaporation

TEMPS DE SÉCHAGE :



	Durcisseur	Séchage (min.)	Hors poussière (min.)	Sec au toucher (min.)	Sec pour polissage (min.)
Laisser sécher à l'air 20°C (68°F)	8-430	x	20	45	60
	8-450	x	25	75	90
40°C *Cuisson	8-430	x	x	5 min	après refroidissement
	8-450	x	x	8 min	après refroidissement
60°C *Cuisson	8-430	x	x	3 min	après refroidissement
	8-450	x	x	5 min	après refroidissement

* Toutes les durées de séchage tiennent compte d'une application standard et de conditions en cabine de peinture standard et font référence aux temps après que l'objet ait atteint sa température.



NETTOYAGE :

1-051 Nettoyant au pistolet

Caractéristiques physiques :

Réglementation UE		
Code VOC	2004/42/II(B)(e)(840)/445	
Sous-catégorie de produit (selon la directive 2004/42/CE) et teneur max. en COV (ISO 11890, 1/2) du produit prêt à l'emploi.	II B/E. Couche de finition - Tous types. Valeurs limites de l'UE : 840g/l. (2007) Ce produit contient un maximum de 445 g/l de COV.	
Base chimique	Résines de copolymères acryliques à 2 composants	
Propriétés physiques	Viscosité	12-14 s / Din4 /20 °C
	Densité (g/l)	0.962
	Point éclair en vase clos	15°C/57°F
	Extrait sec	34
	Consommation	7 m ² /L/50 µm
	Aspect	Haute brillance
	Couleur	Incolore

STOCKAGE/DURÉE DE CONSERVATION :

Minimum 2 ans

(En conditions de stockage normales et en bidons non ouverts)



Utiliser une protection respiratoire ad hoc (nous recommandons l'utilisation d'un appareil de respiration autonome).

Les données figurant sur cette fiche représentent des valeurs typiques. Étant donné que les variables d'application sont un facteur important influant sur les performances du produit, ces informations ne sont données qu'à titre indicatif. Valspar n'assume aucune obligation ou responsabilité quant à l'utilisation de ces informations. SAUF ACCORD CONTRAIRE STIPULÉ PAR ÉCRIT PAR VALSPAR, VALSPAR NE DONNE AUCUNE GARANTIE, EXPLICITE OU IMPLICITE, ET REJETTE TOUTE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER ET DE NON-VIOLATION DE BREVET. VALSPAR DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ POUR LES DOMMAGES SPÉCIAUX, ACCESSOIRES OU INDIRECTS.

Votre seul recours en cas de malfaçon de ce produit est le remplacement du produit défectueux ou le remboursement de son prix d'achat, selon notre choix. © 2012 The Valspar Corporation. Tous droits réservés.

valspar