

Standoflex Plastic Primer U3060S



Standoflex Plastik-Primer U3060 è un primer 1K per plastica per applicazioni triplo strato. Facile da usare, aderisce alle plastiche più comuni usate per le parti esterne delle vetture.

- Facile da usare.
- Aderisce a tutte le parti in plastica esterne delle auto.
- Primer 1K per applicazioni triplo-strato.

Primer 1K per la verniciatura di parti in plastica.




The Art of Refinishing.

Standoflex Plastic Primer U3060S

Preparazione del prodotto - applicazione STANDARD




Si raccomanda vivamente di utilizzare adeguati dispositivi di protezione individuale durante l'applicazione per evitare irritazione cutanea ed oculare.



Per le parti esterne in plastica, condizionamento 60 minuti a 60-65°C / prima pulizia con paglietta ultrafine imbevuta di detergente per plastiche / pulizia finale con un panno bagnato di detergente per plastiche.
Riparazione di parti esterne in plastica, carteggiate e pulite



Agitare prima dell'uso (per almeno 2 minuti)
Fare un test d'applicazione dopo l'agitazione.



Non applicabile




1 - 2 mani

con appassimento intermedio: 5 min

1 mano

appassimento finale: 10 min - 15 min



Fondo 2K elasticizzato


Conforme alla
normativa VOC

2004/42/IIB(e)(840) 730: Il valore limite in Europa per questo prodotto (categoria prodotto: IIB(e)) pronto all'uso ha un massimo di VOC di 840 g/li. Il VOC di questo prodotto pronto all'uso ha un massimo di 730g/l.

Standoflex Plastic Primer U3060S

Prodotti

Standoflex Plastic Primer U3060



1 - 2 μm

Copertura teorica

90 - 95 m²/l 1 micron di spessore a secco

A causa delle diverse caratteristiche di catalizzatore e dei diversi rapporti di miscelazione della miscela pronta all'uso, in alcune versioni di TDS, il calcolo teorico della copertura può variare.

Nota: il consumo di materiale dipende da diversi fattori, ad es. forma dell'oggetto, conformazione della superficie, metodo di applicazione, impostazione della pistola a spruzzo, pressione di ingresso, ecc.



Dopo l'uso, tenere l'aerosol capovolto e spruzzare brevemente per pulire l'ugello.

Note

- Il materiale deve essere a temperatura ambiente (18-25°C) prima dell'uso.
- Applicare ad una distanza dal supporto da 15 a 25 cm.

Consultare la Scheda di Sicurezza prima dell'utilizzo. Osservare le precauzioni specificate sul barattolo.

Tutti gli altri prodotti utilizzati per sviluppare un ciclo di verniciatura sono parte della nostra gamma prodotti di Standox. Un ciclo di verniciatura non è valido quando i prodotti vernicianti vengono utilizzati in combinazione con altri materiali ed additivi che non fanno parte della nostra gamma prodotti di Standox escluso quando è espressamente indicato.

Solo per uso professionale ! Le informazioni fornite nella presente sono state attentamente selezionate e preparate da noi. Sono basate sulla nostra migliore conoscenza sull'argomento alla data di emissione. Le suddette informazioni hanno mero scopo informativo. Non ci assumiamo alcuna responsabilità in merito alla correttezza, accuratezza e completezza. E' responsabilità dell'utilizzatore verificare le informazioni con riferimento all'aggiornamento ed all'utilizzabilità per gli scopi che l'utilizzatore di propone. La proprietà intellettuale inerente alle summenzionate informazioni, ivi incluso brevetti, marchi, copyrights, è protetta. Tutti i diritti sono riservati. Tutto il materiale inerente alla sicurezza e gli avvisi sull'etichetta devono essere rispettati. Ci riserviamo di modificare o di cessare l'operatività di tutto o di parte delle Informazioni in qualsiasi momento a nostra esclusiva discrezione senza alcun obbligo di preavviso e senza assunzione di responsabilità relativamente all'aggiornamento delle Informazioni. Tutte le summenzionate regole saranno applicabili a futuri cambiamenti o modifiche.

