


1-204 MS Clear Coat

DATI DI APPLICAZIONE



Rapporto di Miscelazione:

2:1 (Clear Coat : Hardener MS)



Viscosità di applicazione:
DINCUP 4mm/20°C

Pronto all'uso
 A spruzzo (sec) 17 - 18
 Serbatoio a pressione (sec) -
 Airless -

**Se necessario aggiungere il 10% di diluente
 Uni Thinner.**

**Per informazione sui catalizzatori e diluenti
 fare riferimento all' informazione prodotto
 (Sistema tecnico)**



A gravità
 Ad aspirazione
 Serbatoio a pressione
 Airless
 HVLP
 HE

Diametro dell'ugello (mm)

1,3 - 1,5
 1,4 - 1,6
 0,85 - 1,2
 -
 1,3 - 1,4
 -


Pressione di spruzzo (bar)

3,5 - 4,5
 3,5 - 4,5
 3,5 - 4,5
 -
 Consultare le schede tecniche
 del costruttore
 Consultare le schede tecniche
 del costruttore



**Mano a spruzzo / Spessore dello
 strato / mano (µm)**

2/50-60



**Evaporazione
 solventi (min)**

10



Tempo di essiccazione (min) 20°C:
60°C Obj.:

8h
 20-30



Potlife (min) 20°C

4h

1-204 MS Clear Coat



INFORMAZIONI PRODOTTO

Zona di Applicazione:	Trasparente indicato nella 500 series.
Composizione chimica:	Trasparente poliuretanico a base di resine acrilate altamente resistenti.
Caratteristiche generali:	MS Clear Coat ha un'ottima brillantezza, non ingiallente e molto facile da utilizzare. Essiccazione ad aria e forzata.
Complementari:	47-34/47-55/47-65, 1-141/1-151/1-161, 1-060/1-065, 1-231, 47-39, 47-91

Proprietà fisiche	Peso specifico (kg/l)	0.952
	Punto di infiammabilità	Vaso chiuso: 29°C (84.2°F)
	Vol.% solids	43
	Economia / Risparmio	10 m ² /L/50 µm
	Brillantezza	High gloss
	Colore	Chairo

Substrati:	Series 500. Vernici preesistenti sgrassate e carteggiate.
Sottosmalti e/o mano di fondo:	n/a
Prodotti per finitura:	n/a
Pulizia delle attrezzature:	1-051 Gun Cleaner
Limite di magazzinaggio (anni):	min. 2 (In condizioni di stoccaggio normali e barattoli chiusi).