



## 1-7510 Fondo Epossidico Bianco

### DATI DI APPLICAZIONE



#### Rapporto di Miscelazione

: In volume: 2:1 (Primer: Catalizzatore 1-70), aggiungere diluente al 15-20%.




#### Viscosità di applicazione DINCUP 4mm/20°C

: A spruzzo (sec) : 17-19  
Serbatoio di pressione (sec) : 17-19  
Senza aria (sec) : 30-40

(\*)Bagnato su bagnato: 15-17 sec. Appassimento: bagnato su bagnato 45 min.

Per informazione catalizzatori, diluenti là strisce vi riferite a l' informazione relacion (Sistema tecnico)



#### A gravità

1,6-1,8

#### Pressione di spruzzo (bar)

3,5-4,5

#### Ad aspirazione

1,6-1,8

3,5-4,5

#### Serbatoio di pressione

1,1-1,4

3,5-4,0

#### Senza aria

0,009-0,011"/40°

160-200

#### HVLP


1,3-1,5

Consultare le schede tecniche del costruttore

#### HE


1,3-1,8

Consultare le schede tecniche del costruttore



#### Mano a spruzzo / Spessore dello strato / mano (µm)

: 1-4 / 50-200



#### Evaporazione solventi (min)

20°C : 10-20 (\*)



#### Tempo di essiccazione (min)

20°C : 16h  
60°C Obj. : 1h



#### Potlife (min)

20°C : 24h

## 1-7510 Fondo Epossidico Bianco



### INFORMAZIONI PRODOTTO

- Zona di Applicazione** : Autovetture, veicoli commerciali.
- Composizione chimica** : Resine epossidiche e catalizzatore su base amido-poliammide.
- Caratteristiche generali** : Il fondo epossidico è un fondo ad alto riempimento con buona resistenza agli agenti chimici, facile da applicare, che può essere carteggiato a secco e ad acqua. Può essere applicato anche bagnato su bagnato. Per applicazioni su supporti in alluminio è raccomandabile informarsi sulla natura dello stesso essendoci in commercio moltissimi tipi di alluminio. Essiccazione: per spessori più grandi di 80 µm non forzare l'essiccazione!
- Complementari** : 1-70, 1-141 / 1-151 / 1-161

### Regolamenti UE

- VOC code** : 2004/42/IIB(c)(540)509
- Sottocategoria (di direttiva 2004/42/CE) e Il livello massimo di contenuti VOC (ISO 11890-1/2) pronto all'uso** : IIB/c. Primer - Fondo (surfacers) e primer universali (metallici). Valori limite in UE: 540g/l. (2007)  
Questo prodotto contiene un COV massimo di 509 g/l.

|                          |                                |                                |
|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>Proprietà fisiche</b> | <b>Peso specifico (kg/l)</b>   | : 1.546                        |
|                          | <b>Punto di infiammabilità</b> | : Vaso chiuso: 18.5°C (65.3°F) |
|                          | <b>Vol.% solids</b>            | : 50                           |
|                          | <b>Economia / Risparmio</b>    | : 9 m²/L/50 µm                 |
|                          | <b>Brillantezza</b>            | : Matt                         |
|                          | <b>Colore</b>                  | : Bianco.                      |

- Substrati** : Vernici preesistenti carteggiate o sottosmalti nel sistema summenzionato su: metallo (acciaio-zinco-alluminio) poliestere carteggiato.

- Sottosmalti e/o mano di fondo** : -

- Prodotti per finitura** : info serie 900+, serie 3000 HS420.

- Pulizia delle attrezzature** : 1-051 Detergente per Pistole

- Limite di magazzinaggio (anni)** : min. 2  
(In condizioni di stoccaggio normali e barattoli chiusi).