


47-59 1K Binder - Converter

DATI DI APPLICAZIONE



Rapporto di Miscelazione:

100:50:50 (Paint :47-59 :Thinner). Non catalizzare.



Viscosità di applicazione:
DINCUP 4mm/20°C

A spruzzo (sec)	17-18
Serbatoio a pressione (sec)	-
Airless	-



A gravità
Ad aspirazione
Serbatoio a pressione
Airless
HVLP

Diametro dell'ugello (mm)

1,3 - 1,5

-

-

-

-

-

HE

-

Pressione di spruzzo (bar)

3,0 - 3,5

-

-

-


Consultare le schede tecniche
del costruttore

Consultare le schede tecniche
del costruttore



Mano a spruzzo / Spessore dello strato / mano (µm)

2-3 / 50-60



Evaporazione solventi (min)

20°C:

10



Tempo di essiccazione (min) **20°C:**
60°C Obj.:

2h-2½h

15-25



Potlife (min)

20°C

-

47-59 1K Binder - Converter



INFORMAZIONI PRODOTTO

Zona di Applicazione:	Aerografi.
Composizione chimica:	Resine acriliche speciali.
Caratteristiche generali:	1K Binder – Converter 47-59 è un additivo per trasformare il Series 2000 o il MS Clear 1-204 in finitura 1K.
Complementari:	Series 2000, 1-204, 1-141/1-151/1-161

Proprietà fisiche	Peso specifico (kg/l)	0.977
	Punto di infiammabilità	Vaso chiuso: 47°C (116.6°F)
	Vol.% solids	40
	Economia / Risparmio	9 m ² /L/50 µm
	Brillantezza	High gloss
	Colore	Chiaro

Substrati:	Vernici preesistenti o metallo nudo con primer adeguato. Consultare info Series 2000, 1-204.
Sottosmalti e/o mano di fondo:	Consultare info Series 2000 o Uni Thinner 1-204
Prodotti per finitura:	Consultare info Series 2000 o Uni Thinner 1-204
Pulizia delle attrezzature:	1-051 Gun Cleaner
Limite di magazzino (anni):	min. 2 (In condizioni di stoccaggio normali e barattoli chiusi).