

8-114 Scratch Resistant Fast Repair Clear



INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE:

8-114 Scratch Resistant Fast Repair Clear è un trasparente poliuretanico ad essiccazione rapida resistente ai graffi. Questo trasparente è un'applicazione bagnato su bagnato; non serve tempo di appassimento tra le mani. 8-114 Garantisce un'eccellente resistenza ai graffi, in situazioni quali, ad esempio, le spazzole dell'autolavaggio. Questo trasparente garantisce anche tempi di essiccazione brevi a 20°C e un tempo di essiccazione molto breve a 40-60°C, rispetto ai trasparenti convenzionali. Il prodotto 8-114 è molto facile da usare, ha un aspetto di finitura fantastico, e una fluidità e un livellamento superiori. Per l'applicazione sulle Serie WaterBase 900* e sulle Serie BeroBase 500, adatto per le autovetture.



COMPONENTI:

8-114	Scratch Resistant Fast Repair Clear
8-430	Catalizzatore extra rapido HS420
8-440	Catalizzatore HS420 Rapido
8-450	Catalizzatore HS420 Medio
8-460	Catalizzatore HS420 Lento



SOTTOSTRATI:

Serie fondi di base W Serie fondi di base WaterBase 900*
 Serie fondi di base E Serie fondi di base BeroBase 500



PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE:

* Il fondo di base dovrebbe essere completamente asciutto



RAPPORTO MISCELA:

5 : 1 Trasparente : HS420 Catalizzatore



Viscosità di applicazione

12-14 sec
 Din 4 20°C



PREPARAZIONE PISTOLA:

	Diametro dell'ugello (mm)	pressione dell'aria bar / psi
HVLP	1.3 - 1.5	1,5 - 1,8 / 22 - 26
HE	1.3 - 1.5	1,5 - 1,8 / 22 - 26



APPLICAZIONE:

2 strati
 Non serve appassimento tra le mani, dare due mani bagnate complete
 35 - 45 microns / 1.4 - 1.8 mil



VITA UTILE a 20°C / 68°F

60 minuti



APPASSIMENTO a 20°C / 68°F

Niente appassimento

TEMPI DI ESSICCAZIONE:

	Catalizzatore	Appassimento (min.)	Senza Fuori polvere (min.)	Movimentabile (min.) Manipolabile	Lucidabile (min.)
Essiccazione ad aria 20°C (68°F)	8-430	x	20	45	60
	8-450	x	25	75	90
40°C *Cottura Essiccazione	8-430	x	x	5 min	dopo il raffreddamento
	8-450	x	x	8 min	dopo il raffreddamento
60°C *Cottura	8-430	x	x	3 min	dopo il raffreddamento
	8-450	x	x	5 min	dopo il raffreddamento

* Tutti i tempi di essiccazione presuppongono delle condizioni di applicazione e di cabina di verniciatura normali e si riferiscono al tempo una volta raggiunta la temperatura dell'oggetto.

PULIZIA:

1-051 Detergente per pistole Aerografi

Dati fisici:

Regolamenti EU		
Codice VOC	2004/42/II(B)(e)(840)445	
Sotto categoria del prodotto (secondo la direttiva 2004/42/EC) e contenuto massimo di VOC (ISO 11890-1/2) del prodotto pronto all'uso	II B/e. Finiture speciali - Tutti i tipi. Valori limite in UE limite: 840g/l. (2007) Questo prodotto contiene un COV massimo di 445 g/l.	
Base chimica	Resine copolimere acriliche bi-componente	
Proprietà fisiche	Viscosità	12-14 sec / Din4 / 20°C
	Peso specifico (g/l)	0,962
	Punto di infiammabilità in barattoli	15°C / 57°F
	Vol. % solidi	34
	Economia/risparmio	7 m²/L/50 µm
	Brillantezza	Brillante
	Colore	Trasparente

IMMAGAZZINAGGIO / DURATA A MAGAZZINO:

Minimo 2 anni

(In condizioni di stoccaggio normali e barattoli chiusi)



Utilizzare una protezione respiratoria appropriata (consigliamo l'uso di un respiratore d'aria fresca).

I dati su questa scheda rappresentano i valori tipici. Poiché le variabili di applicazione sono un fattore importante nelle prestazioni del prodotto, queste informazioni servono solo come guida generale. Valspar non si assume alcun obbligo o responsabilità per l'uso di queste informazioni. SALVO ACCORDO SCRITTO DA PARTE DI VALSPAR, VALSPAR ESCLUDE QUALSIASI GARANZIA, ESPRESSA O IMPLICITA, E DECLINA QUALSIASI GARANZIA IMPLICITA, COMPRESSE LE GARANZIE DI COMMERCIALIZZABILITÀ O IDONEITÀ PER UN PARTICOLARE USO O PROTEZIONE DALLA VIOLAZIONE DI BREVETTI. VALSPAR NON POTRÀ ESSERE RITENUTA RESPONSABILE PER QUALSIASI DANNO, SIA ESSO SPECIALE, INCIDENTALE O CONSEGUENZIALE. Il vostro solo rimedio per un qualsiasi difetto in questo prodotto è la sostituzione del prodotto difettoso, o un rimborso del suo prezzo d'acquisto, a nostra discrezione. © 2012 The Valspar Corporation. Tutti i diritti riservati.

valspar